



ISO 12944 C5I & C5M. Эпоксидные системы, обогащенные цинком, для стальных поверхностей в тяжелой промышленной и морской среде – мосты, портовые краны и т.д.

A4 Подготовка поверхности: Sa 2,5 (шведский стандарт) для достижения глубины 60 микрон.

Обогащенные цинком системы для морских надводных линий и промышленной среды, в условиях постоянной влажности и высокой засоленности. Предназначен для мостов, портовых кранов, резервуаров и сооружений в нефтяной и тяжелой промышленности.

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Базовый	5-9	Грунтовка	Обогащенное цинком эпоксидное покрытие SSPC или обогащенное цинком эпоксидное покрытие H.S или неорганический силикат цинка	60	200	Предназначен для слабой коррозионной среды РН практически нейтральный
		Средний слой	Epoxy Solecoat / Ecoroxy 80	100		
		Верхний слой	Tamaglass / Tamaglass PE	40		
Высокий	9-15	Грунтовка	Обогащенное цинком эпоксидное покрытие SSPC или обогащенное цинком эпоксидное покрытие H.S или неорганический силикат цинка	75	225	
		Средний слой	Ecoroxy Solecoat MIO / Ecoroxy 80 MIO	100		
		Верхний слой	Tamaglass / Tamaglass PE	50		
Очень высокий	>15	Грунтовка	Обогащенное цинком эпоксидное покрытие SSPC или обогащенное цинком эпоксидное покрытие H.S или неорганический силикат цинка	75	300	Типичная система для строительства выше уровня воды и для тяжелой химической промышленности
		Средний слой	Epoxy Solecoat MIO / Ecoroxy 80 MIO	175		
		Верхний слой	Tamaglass / Tamaglass PE	50		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

*Ecoroxy 80, Multi-Poxy и Tamaglass доступны в цветах RAL.