



Оцинкованная сталь

A6

Оцинкованный металл.

Подготовка поверхности: отшлифовать до 15 микрон и промыть пресной водой.

Уровень защиты						
	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Внешняя городская и легкая промышленность	Минимум 15 лет	Грунтовка / Верхний слой	Есороху 80	100	100	
	Минимум 15 лет	Грунтовка	Есороху 80	80	120	Tamaglass является полиуретановым верхним слоем. Оптимально поддерживает цвет и блеск
		Верхний слой	Tamaglass/ Epoxy PE	40		
Внешняя городская и легкая промышленность	Минимум 15 лет		Monoglass	120	120	
морская и тяжелая промышленность	Минимум 15 лет	Грунтовка	Есороху 80	100	240	
		Средний слой	Есороху 80	100		
		Верхний слой	Tamaglass/ Epoxy PE	40		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

***Есороху 80, Multi-Poxy и Tamaglass доступны в цветах RAL.**