



Стальная поверхность при высоких температурах

A7 Черный металл, подверженный высокой температуре 180°C-540°C.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 50 микрон.

Уровень защиты	Высокий	Температура, С	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
		180-200	Грунтовка	Неорганический силикат цинка	75	135	Возможно небольшое изменение цвета
			Средний слой	Акриловый силикон	30		
			Верхний слой	Акриловый силикон	30		
	Очень Высокий	200-540	Грунтовка	Неорганический силикат цинка	75	135	Алюминиевая отделка
			Средний слой	Силиконовый алюминий	30		
			Верхний слой	Силиконовый алюминий	30		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.
***Акриловый силикон и силиконовый алюминий высыхают до твердого слоя при температуре, превышающей 180°C.**