



Стальные резервуары для загрязненных и сточных вод

B2

Эпоксидная система для хранения и транспортировки технической воды (pH 4-9) и дренажа. Для применения на объектах, расположенных под землей. Подходит для применения на резервуарах и трубопроводах, используемых для хранения и транспортировки соленой воды. Максимальная температура воды 60°C.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины не менее 70 микрон.

Уровень защиты	Высокий	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
		6-12	Грунтовка	Tamagard	50	400	Эпоксидная смола
			Средний слой	Epotran 400 SF*	175		
			Верхний слой	Epotran 400 SF*	175		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов. Соблюдайте интервалы между Epotran 400 SF – смотрите техническую спецификацию.

***Если для устранения трещин требуется эластичный материал, нанесите Afralastic HE-55 с аналогичной толщиной слоя.**