



Стальные резервуары для загрязненных и сточных вод – без смолы

ВЗ

Для загрязненной воды (дренаж), конденсации и постоянной влажности. Для хранения и транспортировки соленой и дренажной воды, технической воды (pH 5-9). Подходит для контакта с конденсатом и постоянной влажностью. Высокая износостойкость.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины не менее 70 микрон.

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Высокий	5-12	Грунтовка	Tamagard holding primer	50	400	Подходит для транспортировки соленых растворов. Также высокая устойчивость к кислотам и щелочам.
		Средний слой	Tamagard EN 80 или EN 100	175		
		Верхний слой	Tamagard EN 80 или EN 100	175		
Альтернативный высокий	5-12	Грунтовка	Tamagard holding primer	50	400	Подходит для транспортировки соленых растворов.
		Верхний слой	Tamagard EN 840	350		
Очень высокий	>12	Грунтовка	Tamagard Holding Primer	50	900	Окружающие среды
		Средний слой	Afrapoxy SL 6	425		
		Верхний слой	Afrapoxy SL 6	425		

Долговечность вышеуказанной лакокрасочной системы зависит от химического состава сточных вод.

*Для получения устойчивости к определенным материалам, свяжитесь с консультантами Tambour.

*При оптимальных условиях продолжительность защиты может быть больше, чем указано выше.

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.