



Резервуары для хранения и транспортировки топлива, нефти, других нефтепродуктов и различных химических веществ.

B4

Сырая нефть, реактивное топливо, бензин, нефтепродукты, очищенные дистилляты, алифатические и ароматические углеводороды (согласно таблице сопротивления).

Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины не менее 70 микрон.

Уровень защиты	Описание	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Базовый	Сырая нефть, очищенные нефтяные продукты	Грунтовка	Ероху EA-9	50	300	
		Средний слой	Ероху EA-5 HS	125		
		Верхний слой	Ероху EA-5 HS	125		
Высокий	Сырая и очищенная нефть, углеводороды, растворители	Грунтовка	Tamagard	50	350	
		Верхний слой	Afrapoxy SL6 или Eроху 308	300		
Очень высокий	Сырая и очищенная нефть, углеводороды, растворители	Грунтовка	Tamagard holding primer	50	400	Сырая нефть, авиационное топливо, неэтилированный бензин
		Верхний слой	Tamagard EN 80 или EN 100	175		
			Tamaguard EN 80 or EN 100	175		
Очень высокий	Сырая и очищенная нефть, углеводороды, растворители	Грунтовка	Tamagard holding primer	50	400	Сырая нефть, авиационное топливо, неэтилированный бензин
		Верхний слой	Tamagard EN 840	350		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

***Для получения данных о стойкости продукции, пожалуйста, свяжитесь с консультантами Tambour.**