



Стальные резервуары для химикатов – хранение кислот и щелочей (согласно таблице сопротивления).

B5 Химические вещества – хранение кислот и щелочей – до 50°C.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины не менее 70 микрон.

Уровень защиты	Стандартный	Стойкость к кислой или щелочной среде	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
		Низкие концентрации кислот и щелочей (см. таблицу сопротивления)	Грунтовка	Tamagard Holding Primer	50	550	Температур хранения – до 50°C
			Средний слой	Afrapoxy SL6/ Epoxy coating 308	250		
			Внешнее покрытие	Afrapoxy SL6/ Epoxy coating 308	250		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.
***Для получения данных о стойкости продукции, пожалуйста, свяжитесь с консультантами Tambour.**