



ISO 12944-C3 Металлическая поверхность с низким уровнем загрязнения окружающей среды

A1 Сельские районы, открытые площадки, низкий уровень загрязнения, сухой воздух. Объекты, подверженные воздействию слабо загрязненной среды, чистой окружающей среды, не подверженной воздействию солей, химикатов и кислотных дождей.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 30-50 МИКРОН

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Базовый	5-9	Грунтовка	Ероху Solecoat/ Есороху 80	50	90	Tamaglass PE: алифатический полиуретан Tamaglass, Акриловый полиуретан
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	40		
Базовый вариант с одним покрытием	5-9		Monoglass	90	90	Прямо на металл, антикоррозийный акриловый полиуретан, грунтовка не требуется
Высокий	9-15	Грунтовка	Есороху 80/ Ероху Solekote/	80	130	
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	50		
Очень высокий	>15	Грунтовка	Ероху Solecoat/ Есороху 80	120	170	Tamaglass полуглянцевый или глянцевый верхний слой колеруется в цвета RAL
		Средний слой				
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	50		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

* «Есороху 80» и «Tamaglass» доступны в оттенках RAL.