



ISO 12944 C4. Металлическая поверхность в легкой промышленной атмосферной среде

A2

Легкая промышленная атмосферная, городские районы, низкая концентрация SO₂ и хлоридов, на территории более 3 км. от водной линии.

Подготовка поверхности: Sa 2,5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 30-50 микрон.

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
	Базовый	5-9	Грунтовка	Ероху 80 / Ероху Solecoat	150	200
Верхний слой			Tamaglass / Tamaglass PE	50		
вариант с одним покрытием	5-9		Monoglass	150	150	Прямо на металл, антикоррозийный акриловый полиуретан, грунтовка не требуется
Высокий	9-15	Грунтовка	Есороху 80 / Ероху Solekote	100	250	
		Средний слой	Ероху Solecoat MIO / Есороху 80 MIO	100		
		Верхний слой	Tamaglass / Tamaglass PE	50		
Очень высокий	>15	Грунтовка	Есороху 80 / Ероху Solekote	125	300	
		Средний слой	Ероху Solecoat MIO / Есороху 80 MIO	125		
		Верхний слой	Tamaglass / Tamaglass PE	50		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

*Есороху 80, Multi-Poxy и Tamaglass доступны в цветах RAL.