



ISO 12944 C4. Стальная поверхность в тяжелой промышленной атмосферной среде

A3

Агрессивная промышленная среда, высокая влажность или береговая линия, высокое содержание солей. Тяжелая промышленность и морская атмосфера над водной линией.

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 50-60 микрон.

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (микрон)	Примечания
Базовый	5-9	Грунтовка	Ероху Solecoat/ Есороху 80	100	250	На водной линии использование Есороху 80 Aluminum является предпочтительным
		Средний слой	Ероху Solecoat/ Есороху 80	100		
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	50		
Высокий	9-15	Грунтовка	Ероху Solecoat/ Есороху 80	125	300	На водной линии использование Есороху 80 Aluminum является предпочтительным
		Средний слой	Ероху Solecoat MIO/ Есороху 80 MIO	125		
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	50		
Очень высокий	>15	Грунтовка	Ероху Solecoat/ Есороху 80	150	350	Tamaglass предназначен для сохранения оригинального цвета и блеска
		Средний слой	Ероху Solecoat MIO/ Есороху 80 MIO	150		
		Верхний слой	Tamaglass/ Tamaglass PE	50		

Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими данными и инструкциями по безопасности данных продуктов.

*Есороху 80, Multi-Роху и Tamaglass доступны в цветах RAL.