



ISO 12944 C4. Быстросохнущая система окраски – 3 слоя за один день

A3
FD

Подготовка поверхности: Sa 2.5 (Шведский стандарт) для достижения толщины 50 микрон.

Уровень защиты	Долговечность, лет	Позиция в системе	Продукт	Толщина сухого слоя (микрон)	Общая толщина (Micron)	Примечания
	Высокий	9-15	Грунтовка	Polychemcure 213	125	300
Средний слой			Polychemcure 213	125		
Верхний слой			Tamaglass	50		